

ALİYƏ RZAYEVA,
 SEVDA MƏMMƏDOVA
 AMEA Naxçıvan Bölməsi,
 NAZİM SADIQOV
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
 E-mail: aliye.rzaeva@mail.ru

BISMUT SELENİDİN SU MÜHİTİNDƏ ALINMA ŞƏRAİTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Bismut nitrat pentahidratla selenin sodium borohidridde məhlulu ilə qarşılaşığı təsirində bismut(III) selenid birləşməsinin su mühitində alınma şəraiti, çöküntüsünün çökme və süzülmə şərtləri öyrənilmiş, rentgen quruluşu, termogravimetric analizləri aparılmışdır. Həmçinin birləşmənin amalə galmışının mühitin pH-dan astılığı aradırmış və prosesin reaksiya tətbiqini tərtib edilmişdir. Alınan maddənin element analizinə görə kimyavi formulunun Bi₂Se₃ uyğun gəldiyi dəqiqləşdirilmişdir.

Açar sözlər: çökürdərə, su mühiti, bismut nitrat pentahidrat, rentgen analiz, kimyavi analiz, bismut(III) selenid.

Selen məhlulu xlorid turşusu məhlulunda yaşıl, tellur isə qırmızı rəngdə olur. Elementar selen qatı natrium sulfit məhlulunda həll olaraq natrium selenosulfat əmələ gelir [1, s. 120]. Selen kalium sianiddə həll olaraq kalium selenosianat əmələ gərir. Əmələ gələn ağ rəngli iynəvarı hıqroskopik kristallar su, spiri və asetonda yaxşı həll olurlar [1, s. 110]. Qeyd olunan malum işlərlə yanaşı tərəfimizdə elementar selenin adı şəraitə (295 K) natrium borohidridde həllolma şəraiti arasdırılmışdır.

Bi₂Se₃-ün sintezi üçün 1 mmol tamiz bismut nitrat pentahidrat Bi(NO₃)₃·5H₂O və 1.5 mmol selen tozu (molar nisbəti 2: 3) götürülərək teflon bükə tökülr. Mühiitin pH-nə nəzarət etmək üçün 4 mmol natrium hidroksiddən və 2 mmol etilendiamintreasetat turşusundan istifadə edilir. Teflon Büks DMF ilə ümumi həcmi 80%-i qədər doldurulur. Homogen reaksiya qarışığı əldə etmək üçün 30 daqiqə ultrasentrifugada qarışdırılır və ağızı sıx bağlanaraq avtoklavaya qoyulur. Sonra avtoklavda 140 və 200°C temperaturda 24 saat saxlanılır. Sintezdən sonra avtoklav otaq temperaturuna qədər soyumağa buraxılır. Reaksiya nəticəsində alınan qara çöküntü süzülmüş, bir neçə dəfə etanol və distillə suyu ilə yuyularaq, nümunənin toz şəklində alınması üçün 4 saat ərzində vakuumda 100°C-də qurudulmuşdur. 24 saat ərzində 140 və 200°C temperaturda hazırlanmış nümunələr Bi₂Se₃-1 və Bi₂Se₃-2 kimi adlandırılmışdır. Materialların termoelektrik xassələri ölçülmüşdür [2].

Slack [3] görə yüksək hərakilik daşlıyıcıları olan yarımkəcicilər termoelektrik materiallar kimi ən yaxşı hesab olunur. Bismut(III) selenid optik qeydiyyat sistemində [4], fotoelektrokimyavi qurğularда [5] və termoelektrik cihazlarda [6] tətbiq olunan yarımkəcicidir [7]. Son illərdə, bismut xalkogenidlərinin otaq temperaturunda bir sıra xassələrinin öyrənilməsinə diqqət xeyli dərəcədə artmışdır [8, 9].

Təcrübə hissə. İlk önce elementar selen adı şəraitdə müəyyən qatılıqlı sodium borhidrid məhlulunda həll edilmişdir. Halolma zamanı əvvəl ağ, sonra isə qırmızı ranglı məhlul almılmışdır. Selenin həll olması zamanı mühit əsası olduğundan alınan məhlul bu şəraitdə çox davamlıdır. Təcrübələr aşağıdakı qaydada aparılmışdır. Təcrübə qabına müəyyən miqdardı selen tozu tökürlər və üzərinə yənə müəyyən miqdardı sodium borhidrid məhlulu aləvə edilir. Reaksiya ekzotermik olduğundan proses öz-özüne gedir və selenin tam həll olmasına kimi davam edir. Selenin sodium borhidriddə məhlulu yuxarıda qeyd edildiyi kimi əsası mühiitdə davamlı, turş mühiitdə isə davamsız olmaqla asan hidroliza uğrayır.

Bismut nitrat pentahidrat (0.1 M) məhlulundan 10 ml götürülüb üzərinə selen məhlulu aləvə edilir. Reaksiya prosesi otaq temperaturunda və pH-in 7-8 həddində aparılır. Selenəndirici reagent bismut nitrat pentahidrat məhluluna stexiometrik miqdarda oləvə edilir.

Həllolma prosesinin və reaksiya təməlinin aşağıdakı kimi getdiyi göstərmək olar.

$$4\text{Na}[\text{BH}_4] + 2\text{Se} + 7\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaHSe} + \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 14\text{H}_2\text{O}$$

$$\text{Bi}_2(\text{NO}_3)_3 + 3\text{NaHSe} \rightarrow \text{Bi}_2\text{Se}_3 + 3\text{NaNO}_3 + 3\text{HNO}_3$$

Bu zaman qara rəngli və həcmli çöküntü alınır. Çöküntünə bismut və selenin təyini göstərdi ki, hər iki element çöküntünün tərkibinə daxil olmuşdur. Müxtalif pH-larda alınan çöküntülərin rəngi eyni olur. Hidrogen ionlarının prosesin gedişinə təsirini öyrənilmiş və nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1

Bismut selenidin tam çökkməsinin mühitin pH-dan asılılığı

Nö	Bi(NO ₃) ₃ məhlulu, ml	Se məhlulu, ml	pH	Çöküntü, mg	Çöküntünə rəngi	Çöküntünə formulu
1	10	15	7	95.3	qara	Bi ₂ Se ₃ + Se
2	-	-	8	103.7	qara	Bi ₂ Se ₃
3	-	-	9	106.2	qara	Bi ₂ Se ₃
4	-	-	10	93.7	qarantıl	Bi ₂ Se ₃ +Bi(OH) ₃
5	-	-	11	91.5	qarantıl	Bi ₂ Se ₃ +Bi(OH) ₃

Cədvəldəki rəqəmlərdən göründüyü kimi, birinci təcrübədə selen qismən hidroliz edərək çöküntü ilə qarışır. Ona görə də birləşmə bismut selenidlə qismən hidroliz etmiş selen qarışır (selen məhlulunun ayrılıqda hidrogen ionlarının qatılığından asılılığı öyrənilmişdir). pH-in 10-11 həddində isə çöküntüyə bismut(III) hidroksid qarışır. Buna səbəb isə bismutun yuxarı pH-larda davamlı bismut(III) hidrolysid əmələgətirməsidir. Qalan təcrübələrdə (pH 8-9) alınan çöküntü Bi₂Se₃-dan ibarət olmuşdur. Çöküntülər süzülür, distillə suyu ilə tamiz yuyulur və 383 K temperaturda quruludur.

Prosesin əsas texnoloji parametrlərindən biri çöküntünün məhluldan ayrılmışdır. Bunu nəzərə alaraq bismut(III) selenid birləşməsinin məhluldan ayrıılma sürəti təyin edilmişdir (təcrübə üçün 2.52 q çöküntü istifadə olunmuşdur) cədvəl 2.


Cədvəl 2

Bismut(III) selenidin məhluldan ayrıılma sürəti

V, ml	t, daq.	V, ml	t, daq.
1000-900	0.20	500-400	0.45
900-800	0.25	400-300	0.50
800-700	0.30	300-200	0.60
700-600	0.35	200-100	0.70
600-500	0.40	100-15	1.40

Cədvəl 2-dəki nəticələrdən görünür ki, 6 dəqiqə ərzində 2.52 q çöküntü 1000 ml məhluldan ayrılaraq 15 ml həcm tutur. Bu yaxşı nəticədir.


Su mühitində alınan bismut(III) selenid hava iştirakı ilə derivatografsda (NETZSCH STA 449F3) termiki analiz olunmuşdur. Nəticələr şəkil 1-də verilmişdir.



Şəkil 1. Bismut(III) selenidin termoqravimetrik analizi.

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, 143 mg Bi_2Se_3 nümunəsində 300°C-a qədər temperaturda tərkibdə heç bir dəyişiklik baş vermir. 300-550°C temperatura qədər kütlə itkisi 16.86 mg təşkil edir. Bu tərkibdə olan selenin oksidləşməsi ilə bağlıdır. 700-800°C-də kütlə itkisi (27.59-16.86) 10.73 mg-dir. Bu isə bismut(III) selenidin oksidləşməsindən sonra əmələ gələn bismut(III) oksidinin sublimasiyası ilə əlaqədardır. Hesablamalarla müəyyən edilmişdir ki, bismutun selena olan kütlə nisbəti $\text{Bi}:\text{Se}$ 90.65:49.98 kimidir. Bütün bunlar bismut selenidin formulunun Bi_2Se_3 müvafiq olduğunu göstərir.

Eyni zamanda birləşmənin rentgenfaza analizi də birləşmənin Bi_2Se_3 olduğunu təsdiqləmişdir (şək. 2).



Şəkil 2. Bismut(III) selenidin difraktoqramı.

Şəkildən göründüyü kimi piklərin yerinin və intensivliyinin standarta uyğun olması maddənin fərdiliyi (JCPDS 11-0689) və kristal quruluşa malik olduğunu göstərir.

Birləşmənin kimyəvi analizi bu qayda üzrə aparılmışdır. Çöküntü nitrat turşusu ilə parçalanır, duzlar qarışığı ayrılanan qədər buxarılandırılır. Sonra distillə suyu və bir neçə damcı xlorid turşusu məhlulu əlavə edərək ölçü kolbasına keçirilir. Bismut ammonyakla hidroksid formada çözükdürülür. Ayrılan çöküntü süzülür, distillə suyu ilə yuyulur və 350°C-də musel sobasında parçalanır. Bi_2O_3 formasında çəkilir. Süzüntüdə selen hidrok-silamin metodu ilə təyin edilir. Alınan nəticələr cədvəl 2-də verilmişdir.

Cədvəl 3

Bi_2Se_3 nümunəsi, q	Komponentlər, q			
	bismut	selen	nəzari	prakt.
0.6552	0.4180	0.4011	0.2371	0.2209

Qeyd: dörd tərübənin nücasının orta qiyməti.

Cədvəldəki nəticələrdən görünür ki, tərübədə tapılan qiymətlər nəzəri hesablamalara uyğun galır. Bu da alınan bismut(III) selenidin tərkibinin Bi_2Se_3 formuluna müvafiq olduğunu göstərir.

Beləliklə, bismut(III) selenid ilk dəfə olaraq tərəfimizdən məhlukda (su mühitində və otaq temperaturunda) alınmışdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Справочник анна. Химия и химическая технология, <http://www.chem.info/index/>.
2. Kadel K., Kumari L., Li W.Z., Huang J.Y., Provencio P.P. Synthesis and thermoelectric properties of Bi_2Se_3 nanostructures // Nanoscale Res Lett. 2011, № 6 (1), p. 57.
3. Slack G.A. CRC Handbook of Thermoelectric. FL: CRC Press, Boca Raton, 1995.
4. Watanabe K., Sato N., Miyamoto S. // J. Appl. Phys., 1983, p. 1256.
5. Waters J., Crouch D., Raftery J., O'Brien P. // Chem Mater., 2004, p. 3289.
6. Mishra S.K., Satpathy S., Jepsen O.J. // J. Phys. Condens. Matter. 1997, p. 461.
7. Bayaz A.A., Giani A., Foucaran A., Pascal-Delannoy F., Boyer A. // Thin Solid Films, 2003, p. 441.
8. Venkatasubramanian R., Siivola E., Colpitts T., O'Quinn B. // Nature, 2001, p. 597.
9. Tritt T.M. // Science, 1999, p. 804.
10. Каракин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. Москва: Химия, 1974, 407 с.

Алия Рзаева, Севда Мамедова, Назим Садигов

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СЕЛЕНИДА ВИСМУТА В ВОДНОЙ СРЕДЕ

При взаимодействии висмут пентагидрат нитрата с селеном в водной среде получен осадок состава Bi_2Se_3 . Изучены условия получения осадка, определены скорость осаждения и скорость фильтрации, проведены рентгеноструктурный и термографический анализы, установлена зависимость полноты осаждения от pH среды, написаны уравнения реакции, проведен элементный анализ осадка и уточнена формула осадка Bi_2Se_3 .

Ключевые слова: осаждение, водная среда, рентгеноструктурный анализ, химический анализ, бисмут(III) селенид, скорость осаждения.

STUDY OF OBTAINING CONDITIONS OF BISMUTH SELENIDE IN WATER MEDIUM

A precipitate of Bi_2Se_3 -composition has been obtained at the interaction of bismuth nitrate pentahydrate with selenium in water medium. The obtaining conditions for precipitate have been studied, deposition and filtration rates are determined; X-ray diffraction and thermographic analyses have been carried out, the dependence of precipitation completeness on pH of the medium has been determined, the reaction equations are set up, elemental analysis of the precipitate is carried out, and the formula of Bi_2Se_3 precipitate is refined.

Keywords: sedimentation, water environment, bismuth nitrate pentahydrate, x-ray analysis, chemical analysis.

(AMEA-nin müxbir üzvü Əliəddin Abbasov tərəfindən təqdim edilmişdir)