

ГЮNEL MAMEDOVA
Нахчыванская Отделение
НАН Азербайджана
E-mail: gunelmadamova@mail.ru

СИНТЕЗ ЦЕОЛИТА ZK-4 НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО МИНЕРАЛА НАХЧЫВАНА В СРЕДЕ NaOH

Проведен гидротермальный синтез цеолита ZK-4 на основе природного минерала Нахчывана в среде NaOH. Гидротермальный синтез был проведен в автоклаве типа Мори. Установлены оптимальные условия получения цеолита ZK-4: температура 100°C, концентрация термального раствора NaOH 1,5 N, время обработки 15 часов. Исходный минерал и продукты реакции были исследованы рентгенофазовым, дериватографическим, ИК-спектральным и элементным методами анализа. Установлено, что на основе природного минерала Нахчывана процесс проходит при умеренных условиях, без вспомогательных компонентов. Установлена эмпирическая формула полученного цеолита. Рентгенофазовым анализом установлено, что цеолит ZK-4 кристаллизуется в кубической сингонии с параметром элементарной ячейки $a = 12,16 \text{ \AA}$. Полученный продукт устойчив до 700°C, а также к агрессивным средам. Установлено, что полученный цеолит региорганизируется в течение 24 часов и может быть использован в качестве катализатора, адсорбента.

Ключевые слова: гидротермальный синтез, цеолит ZK-4, термальный раствор, цеолит Нахчывана, катализатор.

Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств требует новых видов продуктов с высокими качественными показателями. Поэтому необходимы высокоэффективные катализаторы, в том числе и на основе цеолитов. Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, перерабатывающие основные виды углеводородного сырья немыслимо представить без развития производства катализаторов. Путь к разработке нового поколения катализаторов лежит через производство синтетических цеолитов. Катализаторы на основе цеолитов могут быть использованы практически для любого химического процесса. Вопросы о промышленном использовании их основываются на технологических и экономических особенностях процесса. Цеолиты группы ZK являются высококремнеземистыми цеолитами и, учитывая, что цеолиты этой группы являются активными катализаторами нефтехимических производств, реализация этих превращений является актуальной и перспективной задачей.

Получение цеолитов различных структурных типов [1, 2], создание широкого спектра молекулярных сит [3], практическая реализация на основе местных минеральных ресурсов, несомненно, являются актуальными задачами химии цеолитов и силикатов крупных катионов. Значительное влияние на физико-химические свойства цеолитов оказывает химическая модификация [4-6]. С ее помощью можно влиять на структуру цеолитов, получить минералы цеолитовой группы и алюмосиликаты с требуемыми параметрами.

Преимуществом гидротермального метода является высокая степень смешения реагентов, относительно мягкие условия синтеза (температура < 350°C), воз-

можность контроля фазового состава получаемых продуктов.

Целью данной работы явилось проведение гидротермальной обработки, то есть модифицирование природного образца Нахчывана для получения адсорбента и катализатора. Так как синтетические цеолиты по своим физико-химическим свойствам превосходят природные, с использованием местных ресурсов синтезирован цеолит ZK-4, который имеет большое практическое применение в качестве катализатора и адсорбента. Использование местного сырья уменьшает зависимость от зарубежного, приводит к рациональному использованию природных ресурсов, что оказывает положительное влияние на экономику страны.

Впервые проведена гидротермальная обработка природного минерала Нахчывана с целью получения цеолита ZK-4. Необходимо отметить, что до нас цеолит ZK-4 получали в присутствии минерализаторов, связующих, органической среды, а наши процессы проведен при умеренных условиях, без вспомогательных компонентов был получен продукт гидротермального синтеза.

Природный образец был взят из цеолитодержащего горизонта на северо-западе реки Кюкючай, где его содержание колеблется в пределах 75-80%. В качестве образцов служили цеолитовые туфы Нахчывана, 78,5% которого составляет основной минерал – морденит, 19,5% кварц и 2,00% анортит. Образцы тщательно промывали дистиллированной водой и сушили при 100°C в течение 3 суток.

Гидротермальный синтез проводили в автоклавах типа Мори объемом 18 см³, коэффициент заполнения автоклавов $F = 0,8$. Опыты по гидротермальной кристаллизации проводились без создания температурного градиента и без перемешивания реакционной массы. Отношение твердой фазы к жидкости 1:10.

Эксперименты по гидротермальному синтезу цеолита типа ZK-4 проводили в течение 10-25 часов, при температуре 80-200°C. Концентрация термального раствора NaOH 1-3 N. Оптимальные условия получения цеолита типа ZK-4: температура 100°C, концентрация термального раствора 1,5 N, время обработки 15 часов.

Таблица

Рентгенофазовые данные цеолита ZK-4

Синтезированный ZK-4

| d _{hkl} , Å | I _{rel} | hkl | d _{hkl} , Å |
|----------------------|------------------|-----|----------------------|
| 12,07 | 100 | 100 | 12,15 |
| 8,57 | 70 | 110 | 8,60 |
| 7,03 | 50 | 111 | 7,02 |
| 5,42 | 30 | 210 | 5,43 |
| 4,06 | 50 | 300 | 4,06 |
| 3,66 | 65 | 311 | 3,67 |
| 3,24 | 40 | 321 | 3,24 |
| 2,95 | 60 | 410 | 2,95 |
| 2,73 | 10 | 420 | 2,72 |
| 2,59 | 20 | 332 | 2,59 |
| 2,48 | 10 | 422 | 2,48 |
| 2,34 | 10 | 511 | 2,34 |
| 2,23 | 10 | 521 | 2,22 |
| 2,08 | 10 | 530 | 2,09 |
| 1,90 | 10 | 621 | 1,90 |
| 1,81 | 10 | 630 | 1,81 |

Идентификация цеолитовой фазы проводилась методами рентгенофазового, элементного, ИК-спектроскопического и дериватографического анализа.

В экспериментах использовали установку рентгеновский анализатор 2D PHASER «Bruker» (CuK_{α} -излучение, $2\theta = 20-80^\circ$). ИК-спектроскопические исследования проводились на ИК-спектрометре «Nicolet IS-10» в диапазоне частот $400-5000 \text{ cm}^{-1}$. Образцы исследуемых цеолитов готовили таблеттированием с КВг в воздушной среде в соотношении 1 мг цеолита/400 мг КВг с помощью ручного пресса «Spectroscopy Creativity Pike Technologies». Полученный порошок прессовался в таблетку диаметром 1 мм. Элементный анализ провели в аппарате «Launch of Triton XI, dilution refrigerator – Oxford instruments». Дифрактографические исследования провели в «Q-дифрактометр-1500-Д» венгерской фирмы МОМ в динамическом режиме в области температур 20-1000°C.

Рентгенографические данные порошка синтетического цеолита ZK-4 представлены в таблице, они хорошо согласуются с литературными данными [7].

Элементным анализом был установлен химический состав продукта:



Термогравиметрическим методом анализа установлены термостабильность, область дегидратации и количество воды в цеолите ZK-4, даны ДТА и ТГ кривые (рис. 1).

Кривая ДТА характеризуется 1 эндотермическим и 1 экзотермическим эффектами. Анализ кривых ДТА показал, что потеря массы образцом происходит в интервале температур 150-450°C (с максимумом 300°C). Наблюдаемый эндотермический эффект в интервале температур 150-450°C с потерей в массе 14,5% связан с удалением кристаллизационной воды. По кривой ТГ потеря в массе составляет 14,5%. Экзотермический эффект, наблюдаемый при температуре 700°C, по данным рентгенофазового анализа, относится к разрушению кристаллической структуры цеолита ZK-4 и образованию кристаллического алюмосиликата.




Рис. 1. Кривые ДТА и ТГ цеолита ZK-4.

Результаты рентгенографического и ИК-спектроскопического анализов показывают, что полученный продукт является цеолитом ZK-4 (рис. 2 и 3, соответственно). Цеолит ZK-4 кристаллизуется в кубической сингонии с параметром $a = 12.16 \text{ \AA}$.

Полосы поглощения, наблюдаемые при $1055, 640$ и 460 cm^{-1} , отвечают колебаниям связей $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$. Полоса поглощения 710 cm^{-1} относится к валентным колебаниям связи $\text{Al}-\text{O}$, а 810 cm^{-1} – к деформационным колебаниям $\text{Al}-\text{O}_4$. 1630 cm^{-1} – полоса деформационных колебаний молекул воды. Отсутствие полос поглощения 960 cm^{-1} и в области $3720-3740 \text{ cm}^{-1}$ свидетельствует о высокой кристалличности и отсутствии в составе цеолитов примесных аморфных фаз (что также видно из дифрактограммы полученного цеолита ZK-4 (рис. 3)).

Изучены дегидратационные-регистратационные свойства полученного продукта. Установлено, что дегидратированный продукт полностью регидратируется в течение 24 часов.

Полученный цеолит термически устойчив, то есть сохраняет стабильную структуру до 700°C и стабилен к агрессивным средам.




Рис. 2. Дифрактограмма цеолита ZK-4.




Рис. 3. ИК-спектр цеолита ZK-4.

Впервые на основе природного минерала Нахчывана гидротермальным методом был синтезирован цеолит ZK-4. Установлены оптимальные условия синтеза цеолита ZK-4. Показано, что на основе природного минерала Нахчывана – морденит – гидротермальный процесс проведен без вспомогательных компонентов, при умеренных условиях. Также установлено, что дегидратированный образец полученного цеолита ZK-4 полностью регидратируется. Согласно рентгенофазовому и ИК-спектроскопическому анализам полученный цеолит отличается высокой кристалличностью и может быть использован в качестве адсорбента, катализатора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Colin S., Cundy P., Cox A. The hydrothermal synthesis of zeolites: Precursors, intermediates and reaction mechanism // *Microporous and Mesoporous Materials*, 2005, v. 82, pp. 1-78.
2. Величкина Л.М., Коробицына Л.Л., Восмериков А.В., Радомская В.И. Синтез, физико-химические и катализитические свойства СВК-цеолитов // Журнал физической химии. 2007, т. 81, № 10, с. 1814-1819.
3. Ramdas P., Cheeseman P.A., Decm M.W. A database of new zeolite-like materials // *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2011, № 13, pp. 12407-12412.
4. Клонтина А.Б., Прокофьев В.Ю., Гордина Н.Е. Влияние условий гидротермальной кристаллизации на синтез и свойства цеолита // Изв. вузов. Химия и хим. технология, 2013, т. 56, № 3, с. 73-77.
5. Помазкина О.И., Филатова Е.Г., Пожидаев Ю.Н. Адсорбция катионов никеля (II) природными цеолитами // *Физикохимия поверхности и защита материалов*, 2014, т. 50, № 3, с. 262-267.
6. Jhonson M., Oconnor D., Barnes P. Cation exchange, dehydration and calculation in clinoptilolite: in Situ X-ray Diffraction and Computer Modeling. // *J. Phys. Chem.*, 2003, № 107, pp. 942-951.
7. Treacy M.M., Higgins J.B. Collection of simulated XRD powder patterns for zeolites. England: Elsevier, 2001, 235 p.

Günel Məmmədova

ТƏBİİ NAXÇIVAN MİNERALI ƏSASINDA NaOH MÜHİTİNDƏ ZK-4 SEOLİTİNİN SİNTEZİ

Məqalədə təbii Naxçıvan mineralı əsasında Na-tərkibli ZK-4 seolitinin hidrotermal sintezindən bəhs olunur. Hidrotermal emal NaOH məhlulunda 18 sm^3 həcmli Mori avtoklavında aparılmış və avtoklavın doldurulma əmsali $F = 0.8$. ZK-4 seoliti 100°C temperaturda, termal məhlul NaOH qatılığı 1.5 N , 15 saat müddətində alınmışdır. İlkin nümunə və alınmış məhsul rentgenfaza ($2\text{D PHASER "Bruker" (CuK}_\alpha$, $2\theta = 20-80^\circ$), derivatografik (derivatografi Q-1500D), IQ-spektroskopiya (IR spektrometer "Nicolet IS-10"), element (Launch of Triton XL ditution refrigerator – Oxford instrument) analiz metodları ilə tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, Naxçıvanın təbii mineral əsasında hidrotermal proses məhayim şəraitdə, əlavə maddələr istifadə etmədən reaksiyanın məhsulu alınmışdır. Rentgenfaza analizi nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ZK-4 seoliti kubik sinqoniyada $a = 12.16 \text{ \AA}$ parametrdə kristallaşır və alınmış ZK-4 seolitinin empirik düsturu təyin olunmuşdur. Alınmış məhsul termiki, yəni 700°C temperatura və aqressiv mühitə davamlıdır. Müəyyən olunmuşdur ki, alınmış seolit 24 saat ərzində rehidratlaşır və katalizator, adsorbent kimi tətbiq oluna bilər.

Açar sözlər: hidrotermal sintez, seolit ZK-4, termal məhlul, Naxçıvan seoliti, katalizator.

Gunel Mammadova

SYNTHESIS OF ZK-4 ZEOLITE ON THE BASIS OF NATURAL MINERAL OF NAKHCHIVAN IN NaOH MEDIUM

Hydrothermal synthesis of ZK-4 zeolite on the basis of natural mineral of Nakhchivan in NaOH medium has been carried out. Hydrothermal synthesis has been carried out in a Mori-type autoclave with filling factor $F = 0.8$. The optimum obtaining conditions for ZK-4 zeolite have been ascertained: temperature is 100°C , concentration of NaOH thermal solution is 1.5 N , processing time is 15 hours. The initial mineral and reaction product were investigated by X-ray diffraction (2D PHASER "Bruker" (CuK α -radiation, $2\theta = 20-80^\circ$), derivatographic (derivatograph Q-1500D), IR spectral (IR spectrometer "Nicolet IS-10") and elemental (Launch of Triton XI, dilution refrigerator – Oxford instrument) analysis methods. It has been determined that this process on the basis of the natural mineral of Nakhchivan takes place under moderate conditions, without auxiliary components. The empirical formula of the zeolite obtained has been determined. X-ray phase analysis shows that the ZK-4 zeolite crystallizes in a cubic system with a unit cell parameter $a = 12.16 \text{ \AA}$. The product obtained is stable up to 700°C , and also is resistant to aggressive media. It has been ascertained that the resulting zeolite rehydrates within 24 hours and can be used as a catalyst or adsorbent.

Keywords: hydrothermal synthesis, zeolite of ZK-4, thermal solution, zeolite of Nakhchivan, catalyst.

(Статья представлена доктором химических наук Байрамом Рзаевым)