

**TRİQLİSİDİL OLİQOEFİR VƏ ED-20 QATRANI ƏSASINDA HİBRİDLƏŞMİŞ
EPOXİD KOMPOZİSYALARININ ALINMASI VƏ TƏDQİQİ**

¹A.M. Mustafayev, ¹R.İ. İsmayılova, ¹N.Y. İşenko,
²F.X. Sahgaldıyev, ¹E.A. Ramazanov, ¹B.Ə. Məmmədov

¹AMEA Polimer Materiałları İnstitu, Sumqayıt şəh.
AZ 5004, Sumqayıt ş., Səməd Vurğun küç., 124; e-mail: agamustafayev@mail.ru
²Sumqayıt Dövlət Universiteti
AZ 5008, Sumqayıt ş., 43-cü mahalla

Triqlisidil oligoefiri ve ED-20 epoksid qatranı karışıklarından tüfuzetmə polimer tor növüne malik hibridlaşmış kompozisiyalar almış, onların fiziki-mekaniki və elektrik xassalarları tədqiq olunmuşdur. Müayyən edilmişdir ki, hibrid kompozisiyaların sıxlığı, tor sıxlığı, fiziki-mekaniki xassaları, ayrı-ayrılıqla triqlisid oligoefiri və ED-20 qatranının eyni səraida bərkidilməsindən alınan materialların analoji xassalarından nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəkdir. Göstərilmişdi ki, ilkin komponentlərin nisbatını tənzim etmək yolu ilə bu hibrid kompozisiyaların bərkidilməsindən alınan materialların əsas istismar göstəricilərini məsəvəyində davamlaşdırır məmkündür.

Ağar sözlər: epoksid qatranı, propantriol, 3-xlor-1,2-epoksipropan, polioksixlorpropilen-tripoksid, polietilenpoliamin, kompozisiya, dielektrik, qarşılıqlı nüfuzetmə polimer toru, hərmiş

DOI: <https://doi.org/10.32737/2221-8688-2018-4-544-549>

GİRİŞ

Müxtəlif aminlerin iştirakı ilə bərkidilən epoksid qatranları, onların funksional monomerlər və oligomerlər modifikasiyası üsulları, özündə eyni vaxtda həllədici və modifikator xassalarını cəmşədirən yeni bərkidicilərin işlənilib hazırlanması tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Bu sahədə apanlanı tədqiqatların sonrakı inkişafının perspektivli istiqamətlərindən biri, klassik epoksid torundan qarşıqliq nüfuzetmə polimer tor növü (QNT) və yarım qarşıqliq nüfuzetmə polimer tor növü (YQNT) yəni hibrid matrisli qurulusa keçməkdir [1,2].

TƏCRÜBİ HİSSƏ

Baza qatranı kimi tərkibində molekul kütləsi 400 və epoksid adədi 21.6% olan ED-20 qatranından və barkidici kimi PEPA-dan istifadə edilmişdir. Mərhələli polikondensasiya yolu ilə [3,4] sayılı işdə verilmiş metodla 3-xlor-1,2-epoksipropanın propantriolla qarşılıqlı təsirində sintez olunmuş tripliçlidil olioqefiri (TQO) 18-19% epoksid adədində


malikdir ve 19% xlor saxlayır. Hesaplanılmış miktar ED-20 ve TQO-nun su hamamında ($323\text{--}333\text{ K}$) tamamıyla homogen sistem alınana qədər intensiv karıştırılması, sonra iss sistəmə PEPA bərkidicisinin daxil edilməsi ilə kompozisiya hazırlanmışdır. Komponentlərin tamamıyla həll olmasından sonra kompozisiyanı vakuüm altında qazsızlaşdırılmış və sinəq

KİMYA PROBLEMLƏRİ 2018 № 4 (16)

nümuneleri üçün lazıim olan ftoeroplast qılıqlarla tökülmüşdür. Otaq temperaturunda 24 saat saxlanıldıqdan sonra kompozisiya 323 və 353 K-də 6 saat, sonra isə 393 K-də 12 saat müddətində mərhələli bərkidilmişdir. Kompozisiyanın bərkimə dərəcəsinə Sokslet aparatında xirdalanmış nümunelerin asetonla 8 saat müddətində ekstraksiyası ilə təyin edilmişdir. Bərkimiş kompozisiyaların sıxlığı isə 20°C -da distillə suyundu silindrlik nümuneleri Vestfal-Mor tarzınsıda hidrostatik çəkməklə müyyəyan edilmişdir. Teplofiziki və teplomexaniki ölkəmələri nümunelerin dövri olaraq vükləndimilə ilə diametri 8 mm və hündürlüyü 10 mm 6 kq yük altında olan nümunelərdə 1.2⁰dəq. sabit sürətlə temperatur artırılması rejimində. Qeplerin modernləşdirilmiş konsistometrindən aparılmışdır. Fiziki-mexaniki sınaqlar isə otaq temperaturunda mövcud standartlarının təsləblərinə cavab verən laboratoriya sınaqları arasında həyata keçirilmişdir.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Eyni zamanda modifikasiya ve bärkimadə iştirak edə bilən funksional gruplar arasında konformasiyayı qeyiv fragmentları kifayat edəcək məsəfədə olmasının mümkünüyü əsas şərtlərdən biridir. Komponentlərin termodinamiki uyuşması baza qatramı və modifikatorun miqdarı ilə müqayisə edildə bilsəcək qarışık kompozisiyalara keçməyə imkan yaradır ki, bu da formalanşan QNT quruluşu parametrlərinə shəhərliyi dərcədə təsisi etməyə, hibrid əlaqlandırıcısinin fiziki-kimyevi, mexaniki və fiziki-templotifizi xassələrinin geniş intervalda dayışdırılmasına imkan verir. Göstərilən təsləblərə isə, üfüflülür borun (BF₅) iştirak ilə propantrolun 3-xlor-1,2-epoksipropanalı qarışılıqları təsirindən alınma və zəncirin sonunda triekspoxid tsikli olan polioksixiloropropilentriokspovid oligoefir (TQO) təmamilə cavab verir. Aşağıda göstərilən quruluşa malik oligoefirin preparativ sintezi və prosesin kinetiki qanuna uyğunluqları adbiyyatda [3] sayılı idarə verilmişdir.




Aparılmış ilkin eksperimentlerin nstacelerin hem de istifadə edilən qatranın epoksid adəsinin qiymətinə görə bərkidicinin (Polietilenpoliamin - PEPA) optimallıqlığı 15% kütlə seçilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ED-20 qatranı ilə müqayisədə TQO qatranı istifadə olunmuş və kompozisiyada hər bir komponentin miqdardının 0-100% kütlə intervalında dayanmışdır. ED-20 və TQO qatranlarının binar qanşıqları tədqiq edilmişdir.

asağı özünlüye manıktır. Bu zamanda reaksiya şoraitinden asılı olarak sintez edilen TQO qatranının epoksid adedini müyyən intervalda dayışmak mümkündür. Tadqiq olunan qatranların amin bərkidicilərlə bərkim prosesinin intensivliyinə görə müyyənlendirilmişdir ki, ED-20 qatranı ilə müqayisədə TQO qatranı aşağı sıratda bərkiriyət və uyğun olaraq onun onasında hazırlanmış kompozisiyalarda yaşama müddəti böyükdür.

komponentlərindən başqa müəyyən miqdarda blok və cəlaq bircəpəlomerlərin alınması arzu olunan kimi qiymətləndirilir bilsət. ED-20 və TQO qatranlarının uyusması yüksəkdir, və onları qatlıqlarının bütün nisbətlərində şəffaf bircinsli qarışqlar yaranır. Lakin quruluş əmələ gatırma prosesində ilkin qatranların uyusma şəraitinin pozulması baş verə bilsət və bu zaman bərkimə sistem heterofazlı hala keçə bilsət. Belə hallarda cəlaq bircəpəlomerlərin əmələ gəlməsi sistemin

homogenliyinin saxlanılmasını təmin edən bir vəsiçi rol oynayır. Oxsar həllar digər tədqiqatçılar tərəfindən də qeydə alınmışdır [5]. Bizim müşahidələr görə öyrənilən binar sistemlər bərkiməndən sonra yüksək homogenliyi və şəffaflığı saxlayırlar.


Tədqiq edilən kompozisiyalann quruluş əmələ gatırma prosesinin tipik kinetik əyrişi (gel-fraksiya miqdarnın bərkimə vaxtından asılılığı) şəkil 1-də təqdim olunmuşdur.



Şəkil 1. ED-20/TQO (50/50) kompozisiyanın quruluş əmələ gatırma prosesinin kinetik əyrişi. (T=353 K)

Bütün bərkidilmiş kompozisiyalarda gel-fraksiyanın miqdarı 98%-dan az olmamışdır. Müxtəlif tərkibli bərkidilmiş kompozisiyaların sıxlığının ölçülməsi (Şək.2) göstərir ki, bərkidilmiş TQO qatranı ED-20 qatranı ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq yüksək sıxlığa

malikdir. Kompozisiyada TQO qatranının kütlə payının artırıldıqca tərkibdən asılı olaraq sıxlıq monoton artır və bu zaman additiv qiymətlərdən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənən kənarə çıxmalar baş vermir.




Şəkil 2. ED-20/TQO (50/50) kompozisiyalarında TQO-nun miqdardan sıxlığın asılılığı.

Ehtimal etmək olar ki, quruluş fərdililiyini kifayət dərəcədə saxlayır; bu da əmələ gatırma prosesində hər bir qatran öz qarışqadə sıxlıqların additivlığını təmin edir.

Bərkidilmiş TQO qatranının yüksək sıxlığa malik olmasını, qatranın tərkibində üç epoksi grupunun varlığında görə üçölçülü torəmələ gətirmə imkanının olması, lakin ED-20 kimi ikiölçülü tikilməyə dəha meylli olması ilə əlaqələndirmək olar.

Müxtəlif tərkibli kompozisiyaların bərkidildikdən sonra termomexaniki əyviları şək.3-də verilmişdir. Bərkidilmiş kompozisiyaların termomexaniki xarakteristikası nisbətən yüksək gərginlikdə (1.2 MPa) müəyyən edilmişdir.



Şəkil 3. PEPA ilə bərkidilmiş ED/TQO kompozisiyası və epoksid qatranın termomexaniki əyvili. 1-ED-20, 2-ED/TQO (75/25), 3-TQO-qatran, 4-ED/TQO (50/50).

Şəkildən görüldüyü kimi 323 K-də modulunun kamiyatı 523 K-nə çatana qədər bərkidilmiş TQO qatranı yüksək elastilik praktiki olaraq deyimlər, bundan sonra isə halına keçir və həm də, bu sahədə elastilik destruktiv axılılıq müşahidə olunur.

Cədvəl 1. PEPA-ilə bərkidilmiş ED-20/TQO qatranının fiziki-mexaniki və dielektrik göstəriciləri

Göstəricilər	Uyğun olaraq ED-20/TQO mühəvafiq nisbətləri				
	0/100 ED-20/TQO	25/75	50/50	75/25	100/0 ED-20/TQO
Gərilmədə möhkəmlik həddi, MPa	22	34	87	72	48
Nisbi uzanma, %	40	44	60	36	5.4
Zərbə özülfüyü, kC/m^2	-	32	66	22	17
Bərklik NV, MPa	48	69	99	105	126
Dielektrik xassələri:					
□ Dielektrik-itgi bucağının tangensi $\rho_v (\text{Om} \cdot \text{sm})$	5.6	5.1	4.4	4.0	3.8
$\rho_s (\text{Om})$	0.077 $4 \cdot 10^{13}$ $7 \cdot 10^{13}$	0.052 $4.8 \cdot 10^{13}$ $7 \cdot 10^{13}$	0.037 $1.6 \cdot 10^{14}$ $6 \cdot 10^{14}$	0.027 $1.2 \cdot 10^{14}$ $6 \cdot 10^{14}$	0.022 $1.2 \cdot 10^{14}$ $5 \cdot 10^{14}$
Elektrik möhkəmliyi, kV/mm	16	20	31	24-25	23

Qarşılıqlı nüfuzetmə torunda qovşaqların komponentlərin miqdarnın 50/50 nisbətində maksimuma çatır və bu kamiyat hər bir iklin qatlığı ED-20/TQO kompozisiyasında KİMYA PROBLEMLƏRİ 2018 № 4 (16)

oligomerin ayrı-ayrılıqda emələ gətirdiyi torvarı quruluşda olandan yüksəkdir. Bir sırə mülliəflərin fikrına görə, bu əsasən iki torun qarşılıqlı nüfuz etməsi zamanı mənşək ilgili məqdarının artırması ilə əlaqədardır. Yüksək tor çıxımına malik dəha mükemməl quruluşun yaranması isə şübhəvi hala keçid temperaturunun 371 K-nədək artırmasına səbəb olur, 50/50 tərkibli kompozisiyalarda bu kəmiyyət ayrı-ayrılıqda götürürən hər bir komponentdən alınan materiallarla müqayisədə 30-35⁰ yüksəkdir.

İkinin komponentlərin sistəmdəki nisbətləri QNT-nin mənşək xassələrinə da əksin şəkildə təsdi göstərir. Cədvəl 1-dən göründündüy kimi, möhkəmlik, deformasiya və

Epoksid kompozisiyaları yüksək istismar göstəricilərinə malik ənənəvi dielektriklərdür [6-9]. Cədvəl 1-də təqdim olunan dielektrik xüsusiyyətləri birmənən olaraq səbut edir ki, alınan QNT-lərdə yüksək dielektrik xassələri saxlanılır, optimal tərkibdə isə kompozisiyaların dielektrik möhkəmliyi ayrı-ayrılıqda hər bir komponentin dielektrik möhkəmliyindən yüksəkdir.

Bələdiyə ED-20 və TQO homopolimerlərindən QNT tipində hibrid

REFERENCES

1. Polymer mixtures / Edited by Paul D. and Newman S. Moscow: Mir Publ., 1981, vol. 2, p. 6.
2. Physics-chemistry of multicomponent polymer systems / Edited by Lipatov Yu.S. Kiyev: Naukova dumka, 1986, vol. 2, pp. 68-137.
3. Mustafayev A.M., Alekperov N.A., Murshudova S.Dzh. Some peculiarities of synthesis and properties of chlorine-containing oligoesters on the basis of propanetriol and 3-chloro-1,2-epoxypropane. *Azerb.Chem.J.* 2006, no. 2, pp. 33-37.
4. Mustafayev A.M., Ismailova R.I., Guseinov I.A., Ramazanov E.A., Karayeva A.M., Suleymanov G.I. Synthesis and properties of epoxyacrylate oligoesters on the basis of propanetriol. *Azerb.Chem.J.* 2015, no. 1, pp. 44-49.
5. Alekseeva T.T. Dependence of the microphase structure of interpenetrating polymer networks on the nature of the combining additive. *Vysokomolek.soyed - Polymer Science. A.* 1999, vol. 41, no. 9, pp. 1510-1512. (In Russian).
6. Sazhin B.I. Electrical properties of polymers. Leningrad: Khimiya Publ., 1986, 224p.
7. Lusheykin G.A. Methods of investigation of electrical properties of polymers. Moscow: Khimiya Publ., 1980, 160p.
8. Chukalin A.V., Bogdanova L.M., Elizarova T.L. and et al. Study of electrical conductivity of hardening epoxy amine model system. *Vysokomolek.soyed - Polymer Science.A.* 2000, vol. 42, no.7, pp. 1228-1237. (In Russian).
9. Chernov I.A., Deberdeev T.R., Novikov G.F., Garipov R.M., Irzhak V.I. Dielectrical investigations of low temperature hardening of epoxide resin ED-20. *Plast.Massy.-Plastics.* 2003, no. 8, p. 5. (In Russian).

PREPARATION AND INVESTIGATION OF HYBRIDE EPOXIDE COMPOSITIONS ON THE BASIS OF TRIGLYCIDYL OLIGOESTER AND EPOXIDE RESIN ED-20

¹A.M. Mustafayev, ¹R.I. Ismailova, ¹N.Ya. Ishenko, ²F.Kh. Shakhdədiyev,
¹E.A. Ramazanov, ¹B.A. Mamedov

¹Institute of Polymer Materials National Academy of Sciences of Azerbaijan
124, S.Vurgun str., AZ5004, Sumgait, e-mail: agamustafayev@mail.ru

²Sumgait State University
quar.43 AZ5008, Sumgait

Based on the synthesized triglycidyl oligoether and epoxy resin ED-20, hybrid matrix compositions were obtained, their physicomechanical and dielectric properties were investigated. It found that the density and physical-mechanical properties of hybride compositions were considerably higher than analogous properties of the hardened materials on the basis of triglycidyl esters and ED-20 taken separately. It revealed that a transition from homopolymers on the basis of ED-20 and triglycidyl oligoester to hybride binary mixtures of interpenetrating net allows to essentially improve the properties of epoxide compositions in terms of conservation of dielectric indices.

Keywords: epoxide resin, propantriol, 3-chloro-1,2-epoxypropane, polyepoxypropyleneetriepoxide, polyethylene polyamine, composition, dielectric, polymer interpenetrating nets, hardener

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ТРИГЛИЦИДИЛОВОГО ОЛИГОЭФИРА И СМОЛЫ ЭД-20

¹А.М. Мустафаев, ¹Р.И. Исмаилова, ¹Н.Я. Ищенко, ²Ф.Х. Шахгедиев,
¹Э.А. Рамазанов, ¹Б.А. Мамедов

¹Институт Полимерных Материалов Национальной АН Азербайджана
AZ 5004, г. Сумгайыт, ул. Самед Вургуна, 124; e-mail: agamustafayev@mail.ru

²Сумгайытский Государственный Университет
AZ 5008, г. Сумгайыт, 43-й квартал

На основе синтезированного триглицидилового олигоэфира и эпоксидной смолы ЭД-20 получены гибридные матричные композиции, исследованы их физико-механические и диэлектрические свойства. Установлено, что плотность и физико-механические свойства гибридных композиций значительно выше, чем аналогичные свойства отверждённых материалов на основе триглицидиловых эфиров и ЭД-20 в отдельности. Показано, что переход от гомополимеров на основе ЭД-20 и триглицидилового олигоэфира к гибридным бинарным смесям типа взаимопроникающей сетки позволяет значительно улучшить свойства эпоксидных композиций при сохранении высоких диэлектрических показателей.

Ключевые слова: эпоксидная смола, пропантриол, 3-хлор-1,2-эпоксипропан, полиоксихлорпропилентриэпоксид, полиэтиленполиамин, композиция, диэлектрик, полимерные взаимопроникающие сетки, отвердитель.