

UOT 678.5.067:53(075)

## ANTİBAKTERİAL POLİETİLEN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

<sup>1</sup>E.Ə. İbadov, <sup>1</sup>N.S. Rəsulzadə, <sup>1</sup>G.M. Səfərova, <sup>2</sup>K.F. Baxşəliyeva, <sup>2</sup>P.Z. Muradov

<sup>1</sup>AMEA Polimer Materialları İnstitutu

AZ 5004, Sumqayıt şəh., 124 ; e-mail: prof.niyazi@mail.ru

<sup>2</sup>AMEA Mikrobiologiya İnstitutu,

AZ1073 Bakı ş., Badamdar şössesi, 40

Redaksiyaya daxil olub 20.08.2018

Tərkibində bioloji aktiv salisil qrupu saxlayan metakriloilsalisilat və vinilasetilsalisilatın metilmektilatla birləşdirilmiş antibakterial əlavələr kimi istifadə edilərək polietilen əsaslı kompozisiya materialları alınmışdır. Kompozisiya materiallarının fiziki-mekaniki xassələri öyrənilmiş və müzeyyən edilmişdir ki, alınan polimer materiallarının fiziki-mekaniki xassələri yüksək təzyiqli polimerlərinə qalmır. Alınmış plastik materialların göbələklərinin təsirinə qarşı davamlılığını öyrənmək üçün Aspergillus niger, A.ochraceus, Penicillium cyclopium, Cladosporium herbarium, Fusarium moniliforme və F.oxysporum kimi mikromisetlərdən test kultura olaraq istifadə edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan polimer kompozisiya materialları ham bakteri, ham da funqsiyadakı xassələrinə malikdirlər.

Açar sözər: metakriloilsalisilat, vinilasetilsalisilat, antibakterial kompozisiya materialı.

DOI: <https://doi.org/10.32737/2221-8688-2018-4-550-554>

Məlum olduğu kimi mösəfdə istifadə olunan polimer materiallarında mexaniki möhkəmlik, zərbəyə davamlılıq kimi xassələr yanaşı antibakterial xassələrin olması da vacib hesab olunur [1]. Bu onunla əlaqədardır ki, mösəfdə geniş istifadə olunan polimer materiallarından hazırlanan məmələtlərin üzərində insan sağlığının üçün olduqca təhlükə tövərən müxtəlif bakteriyalar aşkar edilmişdir. Bu sabəbdən də steril, bakterisid və funqsiyadakı xassələr polimer materiallarına olan ehtiyac hər gün artmaqdadır. Bunları nəzərə alsaq günümüzdə yeni antibakterial birləşmələr çox böyük maraq və ehtiyac olduğunu görmək olar. Antibakterial polimer materiallarının alınması üçün çoxlu sayıda üsullar məlumdur. Polimerlərin tətbiq sahəsindən asılı olaraq bu və ya digər üsulləndən istifadə olunur. Tibdə istifadə olunan bioloji aktiv polimer birləşmələr almaq üçün istifadə olunan üsullarda bioloji aktiv qrupa malik elementar quruluş vahidləri makromolekulyar zəncir sintez mərhələsindən və ya hazır polimerlərin polimeranaloji çevrilmələri nəticəsində daxil edilir. Bu üsullu alınan dərman preparatlarının təsiri izünmüddətli olur. Digər sahələrdə perspektiv istiqamət hesab olunur.

Antibakterial polimer əlavələrin bu xüsusiyyəti onlardan qida və kənd təsərrüfatında məhsəllərin tez xərab olmasına qarşısına alan qabaclarla məmələtləri üçün olduqca müxtəlif tərkibili KM alınmasına imkan yaradır.

Antimikrob əlavələrin əsas vəzifəsi məmələtlərin kütlələrində və səthində mikropların miqdarının minimumuna endirilməsidir. Bununla yanaşı antimikrob aşqarlar qarşısında bir çox təbəbələr qoyulur ki, bunlardan an əsasları onların zəhərsiz olması, asan emal olunması, polimerlər və digər əlavələrlə yaxşı qarışması, polimerlərin fiziki-mekaniki xassələrinə neqativ təsir göstərməməsi və yüksək effektli olmasına [2]. Salisil əsaslı polimer əlavələrinin digər antibakterial əlavələrlənən fərqi onların insan və digər canlılar üçün zəhərsiz olmasıdır. Bunları diqqətə alaraq son illərdə tərkibində bioloji

E.Ə. İBADOV və b.

551

aktiv salisil qrupu saxlayan vinil monomerləri ( $V_{asp}$  və MST) və onların MMA, St(stirol), PEMM (polietilen makromonomeri), MA(malein anhidridi) kimi digər vinil monomerlərlə birləşdirilmiş polimerlər sintez olunmuş, onların fiziki-mekaniki və antimikrob xassələri öyrənilmişdir [4-8].

Təqdim olunan məqalədə məqsəd əvvəller həyata keçirilmiş tədqiqatların davamı olaraq sintez olunmuş salisil qrupu saxlayan birləşdirilmiş polietilen əsaslı KM-nin alınması, onların fiziki-mekaniki və antibakterial xassələrinin öyrənilməsidir. Bu məqsədə aşağıdakı məsələlərin həlliən diqqət yetirilmişdir:

—PE və salisil qrupu saxlayan polimerlər əsasında kompozisiya materiallarının alınması; —alınmış monomer, (bir)əpolimer və kompozisiya materiallarının fiziki-kimyavi və antimikrob xassələrinin öyrənilməsi.


### TƏCRÜBİ HİSSƏ

Başlangıç maddələr: Tacribələrdə 1853 markalı yüksək təzyiqli polietilenindən istifadə olunmuşdur.


$V_{asp}$  və MST-nun MMA ilə müxtəlif tərkibili birləşdirilmiş polimerlərinin uyğun monomerlərin

radikal birləşdirilməsi yolu ilə sintez olunmuşdur [4-5].

MST-MMA və  $V_{asp}$ -MMA birləşdirilmiş polimerlərinin tərkib və quruluşu aşağıdakı kimi təsvir olunur:



MMA - MST birləşdirilmiş polimeri



$V_{asp}$  - MMA birləşdirilmiş polimeri

Kompozisiya materiallarının hazırlanması üçün yüksək təzyiqli polietilen ilə salisil qrupu saxlayan birləşdirilmiş polimerlər qarışdırılaq  $140^{\circ}\text{C}$  temperaturda

ekstruderdən keçirilir. Daha sonra yüksək təzyiq altında presdə standart lövhə halına salınır [9].

### NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ

Yeni antibakterial polietilen əsaslı salisil qrupu saxlayan birləşdirilmiş polimerlərin təzyiqli polietilenin tərkibinə müxtəlif növ və nisbətdə salisil qrupu saxlayan birləşdirilmiş polimerlərin təsiri

- antimikrob əlavələr daxil edilmişdir. Kompozisiya materialının 1Q spektrində C-H rabiəsi və  $\text{CH}_2$  gruppalarını aid ədulmə zolaqları ( $719, 729, 1377, 1463, 2847, 2914 \text{ cm}^{-1}$ ) məvcuddur. PE-nin 1Q-spektrlərindən fərqli olaraq KM-nun 1Q-spektrlərində

birgəpolimerlərə (MST-MMA) aid 1722, 3413  $\text{cm}^{-1}$  ədulmə zolaqları məvcuddur.

MMA ilə  $V_{asp}$  və MST birgəpolimerlərinin fiziki-mexaniki xassələri öyrənilmişdir. Nəticələr cədvəl-1 də verilmişdir.

Cədvəl 1. Antibakterial kompozisiya materiallarının fiziki-mexaniki xassələri

Nümunələr	Nisbi uzanma %	Termo davamlılıq Vika, °C	Mexaniki möhkəmlik kq/mm <sup>2</sup>	Reoloji xassə q/10 dəq
K-0	63	102	86	12.6
K-1	53.0	110	78	12.5
K-2	63.0	108	81	12.8
K-3	68	107	80	12.5
K-4	60	103	85	8.4


\*\*K-0=PE (kontroll); K-1=PE+10% birgəpol. Vasp-MMA (10-90); K-2=PE+5% birgəpol. Vasp-MMA (10-90); K-3=PE+10% birgəpol. MST-MMA (10-90); K-4=PE+2% Aspirin

Ahnmış plastik materialların göbələklərin təsirinə qarşı davamlılığı öyrənilmişdir [10].

Test kultura olaraq *Aspergillus niger*, *A. ochraceus*, *Penicillium cyclopium*, *Cladosporium herbarium*, *Fusarium moniliforme* və *F. oxysporum* kimi mikromisetlərdən istifadə edilmişdir. Təqdim edilen kompozisiya materialları 2 ay müddətində qidalı mühitə (ağarlaşdırılmış samanı şirəsi) yerləşdirilərək üzərində göbələyin beçerilməsi həyata keçirilmişdir.

Müddət başa çatıqdan sonra plastik material mikroskopik üsulla yoxlanılmış və ilkən vəziyyətlə müqayisə edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, yoxlanılan plastik materialların heç birində nə vizual, nə də mikroskopik görüntülərlənə görə dayışıklık baş vermişdir ki, bu da onların göbələklərin təsirinə qarşı davamlı olmasının göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər (Şəkil 1, 2).

Təqdim olunan kompozisiya materialları:



Əkilməmişdən əvvəl




Əkildikdən 2 ay sonra

Şəkil 1. PE-nin-90% və MMA-MST birgəpolimerləri (90:10) -10% əsasında alınan kompozisiya materialı



Əkilməmişdən əvvəl



Əkildikdən 2 ay sonra

Şəkil 2. PE-nin (90%) və MMA- $V_{asp}$  birgəpolimerləri (90:10) -10% əsasında alınan kompozisiya materialı

Şəkillərdən göründüyü kimi tərkibində 10% antibakterial salisil polimerləri saxlayan kompozisiya materiallarının xassələrinin PE-ə nisbətən çox az dəyişdiyi müşahidə olunur.

Beləliklə, alınmış monomer, birgəpolimer və kompozisiya materialların bakterisid və eyni zamanda funqsid xassələrə malikdirlər.

## REFERENCES

1. Doncova Je.P., Zharnenova O.A., Snezhko A.G., Uzdenkij V.B. Polymer materials with anti-microbial properties. *Plastiks*. 2014, vol. 131, no. 1-2, pp. 30-35. (In Russian).
2. Doncova Je.P., Chebotar' A.M., Kutovoj A.V., Markov N.G., Bomina O.V., Snezhko A.G., Kuznecova L.S., Kulacəv G.V. Packaging in the form of film material for food. Patent RF №2136562, 10.10.1999 r. (In Russian).
3. Sondi I. and Salopek-Sondi B. Silver Nanoparticles as Antimicrobial Agent: A Case Study on *E. coli* as a Model for Gram-Negative Bacteria. *Journal of Colloid and Interface Science*. 2004, vol. 275, pp. 177-182. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2004.02.012>.
4. Rasulzadeh N.Sh., İbadov E.A. The synthesis and Properties of Acrylic and Metacrylic Ether of Salicylic Acid. *International Journal of Research Studies in science, Engineering and Technology*, (IJRSSET) 2017, vol. 4, issue 3, pp.1-3.
5. N.Sh., Azizov A.G., Safarovə G.M. The investigation of the copolymerization reactions of allyl- and vinyl- esters of acetyl salicylic acid with methylmethacrylate. *SDU xəberləri - Journal Scientific News of Sumqait State University*. 2017, no.2, pp. 28-33. (In Azerbaijan).
6. Rasulzadeh N.Sh., Azizov A.H., İbadov E.A., Zeynalova S.G., Rasulov N.Sh. The research of antibacterial properties of methyl methacrylate and methacryloyl salicate copolymers. *Azerbaijan chemical journal*. 2017, no.3, pp. 17-20
7. N.Sh.Rasulzade, A.H.Azizov, G.M.Safarov, N.Sh.Rasulov. The research of copolymerization reactions of allyl and vinyl acetyl salicylates with maleic anhydride. *Azerbaijan chemical journal*. 2017, no. 2, pp. 34-37.
8. Rasulzadeh N.Sh., İbadov E.A., Babayev B.H. Features of radical polymerization of methacryloylsalicylic acid. *Kimya Problemləri – Chemical Problems*. 2017, no.3, pp. 335-340. (In Azerbaijan).

9. Musayeva A.Y. Preparation and investigation of composite materials based on polymers. Baku, 2018, 324 p. (In Azerbaijan).  
 10. Pozdneyev O.K. Medical Microbiology. Moscow, 2001, 178 p.

**PREPARATION AND INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF POLYETHYLENE COMPOSITE MATERIALS**

<sup>1</sup>E.A. Ibakov, <sup>1</sup>N.Sh. Rasulzadeh, <sup>1</sup>G.M. Safarova, <sup>2</sup>K.F. Bahshaliyeva, <sup>2</sup>P.Z. Muradov

<sup>1</sup>Institute of Polymer Materials of ANAS

S.Vurgun str.124, AZ 5004, Sumqayıt, Azerbaijan, e-mail: prof.niyazi@mail.ru

<sup>2</sup>Institute of Microbiology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan,  
40, Badamdar highway, AZ 1073, Baku, Azerbaijan

Composite materials based on polyethylene using copolymers of methacryloyl salicylate and vinylacetylsalicylate with methyl methacrylate as an antibacterial additive containing a biological active group of salicylic acid were obtained. The physicomechanical properties of composite materials were studied to determine that the physical-mechanical properties of the obtained polymeric materials were not inferior to the initial high-pressure polyethylene. To study antibacterial properties of the obtained plastic materials, micromycetes such as *Aspergillus niger*, *A. ochraceus*, *Penicillium cyclopium*, *Cladosporium herbarium*, *Fusarium moniliforme* and *F. oxysporum* were used as a culture test. It revealed that the analyzed polymer composite materials exhibit both bactericidal and fungicidal properties.

**Keywords:** methacryloylsalicylate, vinylacetylsalicylate, antibacterial composite materials

**ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ**

<sup>1</sup>E.A. İbəkəv, <sup>1</sup>N.Ş. Rəsulzadə, <sup>1</sup>G.M. Səfərova, <sup>2</sup>K.F. Başşalıyeva, <sup>2</sup>P.Z. Müradov

<sup>1</sup>İnstytut Polimerlər Məaterialov Natsionalnaya AN Azərbaycan  
AZ 5004, g. Sumqayıt, ulça C. Vurğun, 124, e-mail: prof.niyazi@mail.ru

<sup>2</sup>İnstytut Mikrobiologiya Natsionalnaya AN Azərbaycan  
AZ 1073 Baku, Badamdarское шоссе, 40

Получены композиционные материалы на основе полиэтилена с использованием сополимеров метакрилоисалицилата и винилакетоисалицилата с метилметакрилатом в качестве антибактериальной добавки, содержащей биологически активную группу салицила. Изучены физико-механические свойства композиционных материалов, и было определено, что по физико-механическим свойствам полученные полимерные материалы не уступают исходному полиэтилену высокого давления. С целью изучения антибактериальных свойств полученных пластических материалов использовались такие микромицеты как *Aspergillus niger*, *A. ochraceus*, *Penicillium cyclopium*, *Cladosporium herbarium*, *Fusarium moniliforme* и *F. oxysporum* в качестве тест культуры. Установлено, что исследованные полимерные композиционные материалы обладают как бактерицидными, так и фунгицидными свойствами.

**Ключевые слова:** метакрилоисалицилат, винилакетоисалицилат, антибактериальные композиционные материалы

UOT 547.447.3: 542.95

NONİL FENOLUN FORMALDEHİD İLƏ KONDENSLOŞMƏ MƏHSULUNUN  
BARİUM DUZUNUN KONSERVASIYA MAYESİNƏ KOMPONENT KİMİ TƏDQİQİ

N.Ş. Rzayeva

AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu  
Az1025 Bakı, Xocalı pr.30; nigar\_rzayeva55@gmail.com

Redaksiyaya daxil olub 28.07.2018

Nonil fenolun formaldehid ilə kondensloşma məhsulunun Ba duzu alınmış, mineral yağırlar və məhlülündə polad-3 nümunəsinin korroziyadan müdafiətə təsiri öyrənilmişdir. Əsas komponent kimi T-46, T-30, T-1500, AK-15 yağlarının distillatları və ya yağların özləri göstərilmişdir. Müyyəyan edilmişdir ki, ən yaxşı nüüsə AK-15 yaşlarında alınılmışdır. Belə ki, AK-15 yaşında Ba duzu 10% küllü olduqda müdafiə hiddəti hidrokəmarada, dəniz suyunda və 0.001%-li H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> məhlülündə uyğun olaraq 150 sutka (davam edir) 145 və 141 sutka olmuspardır.

Açar sözlər: atmosfer korroziyası, konservasiya mayeleri, mineral yağırlar, alkil fenollar, alkil fenolların formaldehid ilə kondensloşma məhsulları.

DOI: <https://doi.org/10.32737/2221-8688-2018-4-555-558>


**GİRİŞ**

Hazırda atmosfer korroziyاسından müdafinin ən yaxşı üsullarından biri konservasiya mayelerinin istifadəsidir [1-2]. Atmosferin aqressiv çirkəndicilərinin (CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub>, azot oksidləri və s.) artması atmosferin aqressiv təsirini artırırdan dəha effektiv konservasiya mayelerinin yaradılması tələbatı dəhada aktuallaşdır [3-4]. İnkışaf etmiş neft və qazçılarda, neft və qaz emalı, kimya sənayelerinə malik Xəzəryanı ölkələrdə yüksək keyfiyyətli və geniş xəammal etibatlarına malik konservasiya mayelerinin istehsalı ya tamamilə yoxdur, ya da olduqca azdır.

**EKSPERIMENTAL HİSSƏ**

Qeyd olunanlara əsasən biz yüksək keyfiyyətli konservasiya mayeleri hazırlamaq üçün geniş sanaye istehsalına malik nonilfenol və Bakı neftlərinindən alınmış mineral yağırlar və onların distillatlarından istifadə etmişik.

Əvvəlcə nonilfenol məlum metodika ilə formaldehidlə kondensləşdirilmiş, sonra kondensloşma məhlülünün Ba duzu sintez olunmuşdur [5]. Alınan barium duzunun formulu belidir:



Nonilfenolun kondensleşme reaksiyası xüsusi qarışdırıcı olan reaktorda turş mühitde, 0,2 MPa təzyiqdə, 96-98°C temperaturda aparılıb.

Kondensleşme üçün lazım olan 37%-li formaldehid nonilfenola nəzərən 20% götürülmüşdür. Katalizator kimi istifadə olunan xlorid turşusunun miqdarı 0,5% götürülmüşdür. Sonra kondenslaşma mahsuluna 50% miqdardında T-46 yağı alava edilmişdir və kondenslaşma mahsulu 60-80°C-də sudan ayrılmışdır. Sonra qurudulma vəksindən 1% dən çox olmayan həddə qədər azaldılmışdır.

Yağda həll olmuş kondenslaşma mahsulunun 60-65%-i miqdardına barium alinan nəticələr cədvəl 1 və cədvəl 2-də verilir.

**Cədvəl 1.** Nonilfenolun hidroksil qrupu saxlayan Ba duzunun mineral yağların distillatlarında məhlulların konservasiya mayesi kimi sınaqlarının nəticələri.

Kompozisiyalar	Duzun qatılığı, % kütlə	Koroziyadan müdafiə müddəti, sutka	
		Dəniz suyunda	0,001%-li H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> məhlulunda
1. T-46 yağından distillatında	4.0	93	90
	5.0	93	90
	7	93	92
	10	108	120
2. T-1500 yağı distillatında	4	72	70
	5	75	73
	7	87	84
	10	90	87
3. T-30 yağı distillatında	4	85	82
	5	88	83
	7	92	90
	10	118	115

Cədvəldən göründüyü kimi yağı hazırlanmış konservasiya mayesi nisbətən distillatlarının dəyişməsi nəticəyə az təsir edir. Yüksək müdafiə effektinə malikdir. Əgər müqayisə edilsə, T-46 yağı distillatında

**Cədvəl 2.** Nonilfenolun hidroksil qrupu saxlayan Ba duzunun mineral yağlarda məhlulların konservasiya mayesi kimi sınaqlarının nəticələri

Kompozisiyalar	Duzun qatılığı, % kütlə	Koroziyadan müdafiə müddəti, sutka	
		Dəniz suyunda	0,001%-li H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> məhlulunda
1. T-46 yağında	4.0	98	96
	5.0	100	98
	7.0	110	106
	10.0	125	124

2. T-30 yağında	4.0	102	100
	5.0	107	103
	7.0	111	108
	10.0	131	127
3. T-1500 yağında	4.0	88	86
	5.0	93	91
	7.0	106	102
	10.0	116	111
4. AK-15 yağında	4.0	94	90
	5.0	125	120
	7.0	137	128
	10.0	145	141

Ba duzunun T-1500, T-30 və AK-15 yağlarında 4, 5 və 7%-li məhlulları konservasiya mayesi kimi T-46 hidrokəmərasında yoxlanılb və aşağıdakı müdafiə müddətləri (sutka) müəyyən edilib:

T-1500 yağından 4, 5 və 7%-li məhlullar uyğun olaraq 120, 150 (davam edir), 150 (davam edir) sutka.

T-30 yağında 4 və 7%-li məhlullar uyğun olaraq 150, 150 (davam edir) sutka.

AK-15 yağında 4, 5 və 7%-li məhlullar uyğun olaraq 142, 150 (davam edir) sutka.

Göründüyü kimi qatılıq 4% olduğu halda ən yaxşı nəticə T-30 yağından olaraq məhlul dəha əzəmətli koroziyaya malikdir.

Cədvəldən göründüyü kimi istifadə olunan mineral yağlarda hazırlanmış konservasiya mayeleri homin yağlarında hazırlatılan distillatlarında hazırlanmış konservasiya mayelərindən daha güclü müdafiə effektinə malikdir.

Malikdir. Məsələn, tərkibində 4,0% Ba duzu olan T-46 yağı distillat polad-3 nümunəsinə dəniz suyunda 93 sutka, 0,001%-li H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> məhlulunda 90 sutka müdafiəni tamim etdiyi halda, T-46 yağınn özündə hazırlanmış konservasiya mayesi eyni qatılıqla uyğun olaraq 98 və 96 sutka müdafiəni tamim edir. Götrülmüş 4 mineral yağından ikisində – T-30 və AK-15 yağında müdafiə effekti dəha yüksək olmuşdur.

Qeyd edək ki, distillatlarda müdafiə effektinin xeyli az olması onların tərkibində hırqoskopik xassəli aromatik karbonhidrogenlərin miqdardının çox olması ilə izah edilə bilər. Belə ki, atmosfer nüminin yüksək müdafiə qabiliyyətinə malikdir.

Çədvəldən göründüyü kimi istifadə olunan mineral yağlarda hazırlanmış

konservasiya mayeleri homin yağlarında təsirindən uldumasına metal səthində koroziyası prosesinin getməsi üçün əlavəlişli şərait yaradır. Havadan olaraq aqressiv komponentlər su iştirakı ilə turş mühit yaradı və metal səthi daha çox koroziyaya uğrayır.

#### NƏTİCƏ

1. Konservasiya mayeleri hazırlamaq üçün mineral yağların distillatları yox, onların özərlərini götürmək daha məqsədə uyğundur.

2. Nonil fenolun formaldehid ilə kondensleşme məhsulunun Ba duzun AK-15 yağında məhlulu digər mineral yağlarda olduğundan daha yüksək müdafiə qabiliyyətinə malikdir.

#### REFERENCES

- Abbasov V.M., Hany M.Abd El-Lateef, Aliyeva L.I., İsmayılov İ.T., Mai M. Khalaf. Inhibitive performance of sulfated fatty acid sodium salt as corrosion inhibitor for carbon steel in CO<sub>2</sub>-saturated solutions. *Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi Əsərlər - Scientific works*, 2012, vol. X (42), no.2, pp.176-183. (In Azerbaiyan).

2. Abbasov V.M., Hany M.Abd El-Lateef, Aliyeva L.I., İsmayılov İ.T. Application of Some Surfactants Based on Corn Oil As Corrosion Inhibitors for Carbon Steel in CO<sub>2</sub> Environments. *NACE corrosion*. 2013, Florida, USA, paper no. 2129, pp.1-10.
3. Aghazade Y.J. The synthesis of amidoamines and nitro-compounds and their study as the components of the conservation liquids. *Processes of Petrochemistry and Oil Refining*. 2013, no.1, pp. 40-44.
4. Migahed M.A., Azzam M.S., and Al-Sabagh A.M. Corrosion Inhibition of Mild Steel in 1 M Sulfuric Acid Solution Using Anionic Surfactant. *Materials Chemistry and physics*. 2004, vol. 85, pp. 276-279.
5. Кулиев А.М. Химия и технология добавок к маслам и топливам. Ленинград. Химиya Publ., 1985, pp. 228-229. (In Russian).

***BARIUM SALT PRODUCT CONDENSATION OF NONHIL PHENOL WITH FORMALDEHYDE AS A COMPONENT TO THE CONSERVATIVE LIQUIDS***

*N.Sh. Rzayeva*

*Acad. Y.H. Mamedaliyev Institute of Petrochemical Processes, ANAS  
Khodjaly 30, AZ 1025, Baku, Azerbaijan; e-mail: nigar.rzayeva555@gmail.com*

*Ba salt was obtained from the condensation product of nonyl phenol with formaldehyde with addition of mineral oils and their distillates. Conservation compositions were prepared which had subsequently been tested in a hydrocamera, sea water and 0.001% solution of H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> and on steel-3 specimen to identify the protective efficacy degree from corrosion. As the main component, distillates T-46, T-30, T-1500 and AK-15, as well as appropriate mineral oils were used. It revealed that the highest result is observed when using AK-15 oil. Experiments showed that a conservation liquid consisting of 90% of AK-15 and 10% Ba salt ensures protection against atmospheric corrosion in a buffer liquid, sea water and 0.001% p-pe H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> for 150, 145 and 141 days.*

**Keywords:** atmospheric corrosion, conservation liquids, mineral oils, alkyl phenols, nonhil phenol, condensation products of alkyl phenols with formaldehyde

***БАРИЕВАЯ СОЛЬ ПРОДУКТА КОНДЕНСАЦИИ НОНИЛФЕНОЛА С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА К КОНСЕРВАЦИОННЫМ ЖИДКОСТЯМ***

*H.Sh. Rzaeva*

*Институт Нефтехимических процессов Национальной АН Азербайджана  
AZ1025, Баку, пр.Ходжали 30; e-mail: nigar.rzayeva555@gmail.com*

Получена бариевая соль продукта конденсации нонилфенола с формальдегидом, добавлением ее к минеральным маслам и их дистиллятам приготовлены консервационные составы, которые в дальнейшем протестированы в гидрокамере, морской воде и 0.001%-ом р-ре H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, на образце стали-3 для определения степени защиты от коррозии. В качестве основного компонента использованы дистилляты Т-46, Т-30, Т-1500 и АК-15, а также соответствующие минеральные масла. Установлено, что самый высокий результат наблюдается при использовании масла АК-15. Эксперименты показали, что консервационная жидкость, состоящая 90% из АК-15 и 10% бариевой соли, обеспечивает защиту от атмосферной коррозии в гидрокамере, морской воде и 0.001% р-ре H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 150, 145 и 141 суток соответственно.

**Ключевые слова:** атмосферная коррозия, консервационные жидкости, минеральные масла, нонилфенол, продукты конденсации нонилфенолов с формальдегидом.